Industry

Sika® Primer-215

Datos Técnicos:

Base química		Promotor de adhesión base solvente
Color		Transparente con un matiz amarillento
Densidad (CQP[1] 006-3/ISO 2811-1)		1,0 kg/l aprox.
Viscosidad[2] (CQP 029-3/ISO 3219)		20 mPas aprox.
Punto de inflamación (CQP 007-1/ISO 13736)		–4 °C
Contenido en sólidos		34%
Temperatura de aplicación		5 a 40 °C
Método de aplicación		Pincel o aplicador de fieltro, brocha
Rendimiento		50-150 g/m² aprox. según la porosidad del substrato
Tiempo de secado[3]	por debajo de 15 °C por encima de 15 °C máximo	60 min 30 min 24 h
Almacenamiento		Almacenar en lugar fresco y seco por debajo de 25 °C
Vida del producto		9 meses

[1]CQP = Procedimiento de calidad corporativo [2] 23 °C/50% h.r. [3] Para aplicaciones específicas la temperatura y el de tiempo de secado pueden ser diferentes.

Descripción

Sika® Primer-215 es una imprimación liquida y transparente de baja viscosidad, que cura por reacción con la humedad atmosférica. Se emplea para imprimar diversos plásticos, madera, y algunos materiales porosos antes de ser pegados con los productos Sikaflex®.

Sika®Primer-215 se fabrica de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001/14001 y protección del medio ambiente.

Áreas de aplicación

Sika® Primer-215 es adecuado para su aplicación sobre los siguientes substratos plásticos tales como GRP, resinas epoxi, PVC, ABS y madera. Debido a que los plásticos varían mucho su composición química, es necesario realizar ensayos preliminares. Este producto no debe emplearse sobre plásticos que sean propensos a presentar tensiones internas tales como acrílicos o policarbonatos.

Este producto debe ser usado únicamente por personal con experiencia. Es necesario realizar ensayos sobre los sustratos y condiciones actuales para asegurar la adhesión y la compatibilidad con el material.

Método de aplicación

Las superficies deben estar limpias, secas, y libres de restos de suciedad y grasa. Limpiar la superficie a pegar con Sika® Cleaner 205. Aplicar una fina pero suficiente capa de Sika® Primer-215 con un pincel o con un aplicador de imprimación.

Temperatura ideal entre 15 y 25 °C.

Sika® Primer-215 debe aplicarse en una dirección y una sola vez. Asegurarse que con la aplicación se proporciona el espesor deseado.

El consumo y el método de aplicación dependen de la naturaleza específica de los sustratos y del proceso de fabricación.

Cerrar el envase fuertemente después de su utilización.

Industry

Nota importante

Una vez abierto el envase Sika® Primer 215 debe usarse antes de un mes.

Descartad cualquier imprimación que haya gelificado o presente separación de fases.

Información adicional

Las instrucciones de trabajo dadas para una aplicación específica pueden ir más allá de los datos técnicos contenidos en esta hoja de datos de producto. Existen a su disposición:

– La Hoja de Seguridad e Higiene del producto.
– Tabla de Imprimaciones.

Tipo de envase

Bote	30 ml
	250 ml
	1000 ml

Bases

Todos los datos técnicos contenidos en esta hoja de datos de producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias más allá de nuestro control.

Importante

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página “www.sika.es”.

Sika, S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
Fax 91 661 69 80

since 1986
Salud
Seguridad
Medio Ambiente
Compromiso de Progreso de la Industria Química