

Sika® Primer-209 N

Datos Técnicos:

Base química	Solución negra de poliuretano en base solvente
Color	Negro
Densidad (CQP ¹ 006-3/ISO 2811-1)	1,0 kg/l aprox.
Viscosidad ² (CQP 029-3/ISO 3219)	10 mPas aprox.
Punto de inflamación (CQP 007-1/ISO 13736)	-4 °C
Contenido en sólidos	38% aprox.
Temperatura de aplicación	10 a 35 °C
Método de aplicación	Pincel o fieltro
Rendimiento	150 g/m ² aprox.
Tiempo de secado ^{2/3}	mínimo 30 min máximo 24 h
Almacenamiento	Almacenar en envase cerrado en lugar fresco y seco
Vida del producto	9 meses

¹⁾ CQP = Procedimiento de calidad corporativo

²⁾ 23 °C/50% r.h.

³⁾ En aplicaciones específicas la temperatura y el tiempo de secado puede ser diferente.

Descripción

Sika® Primer-209 N es una imprimación negra y líquida de baja viscosidad que cura por reacción con la humedad atmosférica. Se utiliza como imprimación de superficies pintadas y materiales plásticos, que vayan a ser pegados con productos Sikaflex®.

Sika® Primer-209 N se fabrica de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001 / 14001 y protección del medio ambiente.

Áreas de aplicación

Sika® Primer-209 N mejora la adhesión de los siguientes substratos:

- Plásticos Acrílico (PMMA)
Policarbonato
ABS, etc.
- Pinturas Acrílicas
Alquídicas/
melamina

Debido a que las pinturas y plásticos presentan composiciones químicas muy diversas, es necesario realizar ensayos de adhesión previos.

Seguir siempre las recomendaciones del fabricante antes de aplicar la imprimación sobre plásticos que sean propensos a presentar tensiones internas, tales como acrílicos, policarbonatos o ABS.

Este producto está indicado únicamente para usuarios profesionales experimentados.

Deben realizarse ensayos con los substratos y condiciones originales para asegurar la adhesión y la compatibilidad del material.

Método de aplicación

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de cualquier traza de grasa o polvo.

Antes de aplicar la imprimación las superficies a pegar deben limpiarse con Sika® Cleaner-205 y dejar que éste seque completamente.

Agitar enérgicamente el bote de Sika® Primer-209 N hasta que suene libremente la bola que se encuentra en su interior. A continuación aplicar una delgada pero suficiente capa de imprimación con un pincel o aplicador de primer.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 35 °C. Sika® Primer-209 N debería ser aplicado en una sola capa pero asegurándose que se proporciona el espesor y densidad de capa adecuados. Cerrar fuertemente el envase inmediatamente después de su aplicación.

Industry



Nota importante

Desechar toda imprimación que haya gelificado o presente separación de fases.

Información adicional

Instrucciones de trabajo para una aplicación determinada pueden ir más allá de la información recogida en esta hoja de datos de producto. Existen a su disposición la siguiente información:

- La Tabla de imprimaciones.
- La Hoja de Seguridad e Higiene del producto.

Tipos de envase

Bote	30 ml
	250 ml
	1000 ml

Bases

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

Información sobre salud y seguridad

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenaje y transporte de productos químicos usados debe remitirse a la actual Hoja de Seguridad del producto la cual contiene datos de seguridad físicos, ecológicos y toxicológicos.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".



Sika, S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
Fax 91 661 69 80

